

## ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL

<b><u>Описание:</u></b>	ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL – водоэмульсионный адгезионный кроющий грунт, разработанный для подготовки сложных непитывающих оснований. Подходит под нанесение красок ARGILE как на основе синтетического акрилового связующего, так и для красок на основе натурального природного связующего.
<b><u>Назначение:</u></b>	Для внутренних и наружных работ.
<b><u>Тип поверхности:</u></b>	ПВХ, пластмасса, меламин, гальванизированные и цветные металлы, дерево, МДФ, ДСП, ламинат.
<b><u>Область применения:</u></b>	Новые и ранее окрашенные внутренние и наружные поверхности стен, мебель, двери и т.д.
<b><u>Преимущества:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отличная адгезия к сложным непитывающим основаниям</li><li>• Универсальный. Для внутренних и наружных работ</li><li>• Снижает впитывающую способность основания</li><li>• Выравнивает цветовой фон основания</li><li>• Снижает последующий расход краски</li></ul>
<b><u>Содержание летучих органических соединений:</u></b>	Максимально разрешенное – 140 г/л. Грунт ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL содержит – 70 г/л.
<b><u>Инструменты:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кисть.</li><li>• Валик(полиамидный, пенный или из микрофибры 6-8 мм).</li><li>• Распылитель.</li></ul>
<b><u>Степень блеска</u></b>	Бархатисто-матовый
<b><u>Плотность:</u></b>	1,43 кг/л
<b><u>Расход:</u></b>	1 л на 10-12м <sup>2</sup> в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности.
<b><u>Время высыхания при t=20°C:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сухой на ощупь - 2 часа.</li><li>• Нанесение второго слоя – 6 часов.</li></ul>
<b><u>Условия окружающей среды для покрасочных работ:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +7 до +30°C.</li><li>• Максимальная влажность воздуха внутри помещения – 60%, снаружи помещения – 80%.</li></ul>
<b><u>Разбавление:</u></b>	Грунт готов к использованию без разбавления.  При нанесении грунта с помощью распылителя его можно развести водой до 5-10%.
<b><u>Очистка рабочих</u></b>	Очистите использованный инструмент в чистой воде.

## **инструментов:**

**Цвета и оттенки:** Белый. Допускается колеровка в светлые и пастельные оттенки (не более 3%).

**Тара:** Банки по 0,75; 2,5 и 5л.

## **Подготовка поверхности:**

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению грунта должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +7 до +30°C.

Грунт ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL подходит для использования на большинстве внутренних и наружных строительных поверхностях (стены, потолки, столярные изделия). Грунт следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости).

## **Новые поверхности.**

### **Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):**

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены;
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Металлические поверхности:**

- При работе с цветными металлами (алюминий, медь) – на зашкуренную, обезжиренную поверхность нанесите слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.
- Новые поверхности из черных металлов должны быть обработаны специальным антикоррозийным грунтом.

### **Пластиковые поверхности:**

- Чтобы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите образовавшуюся пыль;
- Нанесите один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП):**

- Тщательно очистите поверхность, зашкурьте и обезжирьте. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);
- Нанесите один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.
- Если у вас красный кедр или другая очень смолянистая порода древесины – проконсультируйтесь с продавцом.

## **Ранее окрашенные поверхности.**

### **Ранее окрашенные минеральные поверхности:**

- Удалите всю старую плохо держащуюся краску.
- Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.
- Нанести один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Ранее окрашенная древесина:**

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску или лак.
- Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль. Обезжирьте.
- Нанесите один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Нанесение краски:**

Тщательно вручную перемешайте грунт перед нанесением.

Наносите грунт ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL в один слой с помощью кисти, валика или распылителя.

На гладких идеально подготовленных поверхностях небольшого и среднего размера, таких как пластик или металл (мебель, двери и т.д.), используйте валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-8 мм.

При нанесении с помощью воздушного распылителя грунт можно развести водой до 5-10% максимум.

### **Хранение и срок годности**

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

### **Техника безопасности при работе с краской:**

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о грунте ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.