

Универсальный клей

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- для укладки покрытий на еще влажный слой, с выраженной силой прилипания
- многофункциональный
- очень высокая начальная клеящая способность
- долгое открытое время
- легко наносится
- образует твердо-эластичный клеевой риф
- подходит для применения под мебель на роликах и на полах с подогревом
- устойчив к влажной уборке с применением различных чистящих средств по RAL 991 A2
- морозостойкий при транспортировке

НАЗНАЧЕНИЕ



Для приклеивания:

- **виниловых покрытий в рулонах и плитках, в том числе модульных ПВХ-покрытий (дизайн-плитка LVT);**
 - виниловых покрытий на вспененной основе, подложке из минеральных волокон или на основе из полиэстера;
 - покрытий из вспененного винила;
 - текстильных покрытий с вторичной синтетической или войлочной подложкой;
 - покрытий из иглопробивного материала;
 - текстильных покрытий без наполнителей;
 - изолирующих подложек;
 - асбестовиниловых плит
- на впитывающие влагу основания**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая дисперсия
Цвет	бежевый
Консистенция	средняя вязкость
Плотность	~ 1,4 – 1,5 г/см ³
Растворитель/Очиститель:	вода
Время для подсушки	10 – 20 минут, зависит от покрытия
Время для укладки	ок. 40 минут после подсушки
Время высыхания	прибл. 48 часов *
Инструмент	зубчатый шпатель ТКВ: А1/А2/В1/ В2
Расход	прибл. 380 г/м ² , зависит от покрытия, основания и размера зубчатого шпателя
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре; вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	15 месяцев
Морозостойкость	Да, 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Температура применения	15 – 25°C (t° клея, материала, основания)
Относительная влажность воздуха (≤ 65%

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

1. Должно отвечать требованиям СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87 - быть прочным, продолжительно сухим, без трещин и пыли, ровным и свободным от слоев, уменьшающих адгезию.
2. Недостаточно годные поверхности следует доработать с помощью подходящих мероприятий: шлифование, грунтование, шпатлевание. В противном случае все недостатки письменно зафиксировать.
3. Для подготовки пригодной для кресел на роликах, способной к абсорбции, ровной поверхности необходимо выровнять пол 1,5 – 2 мм соответствующей выравнивающей смесью.
4. Наливной асфальт или другие невпитывающие основания, а также основания, чувствительные к влаге, напр. полы на основе сульфата кальция или магнезия, необходимо прошпатлевать слоем мин. 2 мм.
5. При настиле текстильных покрытий непосредственно на соответствующие нормам, ровные, впитывающие влагу бесшовные полы, рекомендуется нанесение грунтовки Forbo Eurocol с целью связывания пыли, напр. 044 Europrimer Multi.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. **Перед использованием тщательно размешать!**
2. Нанесите клей зубчатым шпателем (ТКВ/А1 - А2 гладкая подложка, ТКВ/В1- В2 – структурированная подложка текстильных покрытий) на всю поверхность основания. Своевременно меняйте использованные зубчатые рейки! Подложка покрытий должна быть полностью покрыта клеевыми рифами.
3. Время подсушки клея зависит от качества основания, толщины нанесенного клеевого слоя, температуры помещения и относительной влажности воздуха.
4. Благодаря высокой клеящей способности клея можно уложить покрытие в относительно мокрое клеевое поле. ПВХ-покрытия нужно укладывать принципиально во влажное, но не мокрое поле.
5. При влажном способе приклеивания время подсушки составляет прибл. 10-20 минут (до начала образования пленки).
При приклеивании текстильных покрытий без наполнителей время подсушки можно сократить до 10 минут.
6. Покрытия после укладки тщательно притереть, особенно в области швов.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °С в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В случае замерзания клея дать ему оттаять естественным путем (2-3 дня при t 15-18°C) и затем тщательно перемешать.
- Необходимо дать покрытиям возможность акклиматизироваться перед укладкой, для того чтобы в будущем избежать их поднятие вверх в области швов. Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке!
- Климатические условия во время укладки должны быть: температура основания, покрытия и клея не ниже 15 °С, относительная влажность <75%, рекомендуемая <65%.
- Загрязнения клеем по возможности быстро удаляйте водой. Для удаления присохших остатков клея необходимо использовать очиститель 891 Euroclean Basic или растворитель (White Spirit).
- Сварка швов уложенных покрытий возможна только на следующий день (через 24 часа).

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

13 кг, 20 кг нетто

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Название	528 Eurostar Allround
Упаковка	13 кг, 20 кг
Штрих-код	4607164121617, 4607164121624

per. 11.06.2016