

## **Инструкция к покраске «тонкими» красками**

### 1) Основные этапы нанесения.

Мы советуем как можно сильнее увеличить влажность в помещении, красить тонкими красками в помещении с влажностью 20-30%, практически невозможно. Мы рекомендуем поднять влажность до 50-70%, чем она будет выше, тем кромка на краске будет дольше сохнуть и тем удобнее малярам будет ее раскатывать. И желательно при покраске выключить все батареи.

Кроме этого, мы рекомендуем красить вдвоем. Такую же инструкцию, вы можете найти в интернете, если будете искать запрос «нанесение тонких красок, эмалей».

### 2) Очень важно использовать определенные валики. Для низкого расхода, мы рекомендуем валики высотой 5-6 миллиметров, если вдруг, маляры скажут, что они берут мало краски в валик и им ее не хватает, то тогда можно произвести замену на 8 миллиметров. Валик должен быть велюровым, с отдельными ворсинками.

### 3) Очень важно правильно раскатывать краску. Маляры должны контролировать ровные движения, стараясь их производить от пола до потолка, не прерываясь на середине стены. Кроме этого, мы советуем красить первый слой краски, как финишный, то есть аккуратно и внимательно, этот факт малярам нужно обязательно сказать. Второй слой нужно наносить так же аккуратно и очень тщательно раскатывать краску.

### 4) Мы не рекомендуем разбавлять краску водой, если вдруг маляры захотят разбавить, тогда они должны долить не более 5-10% и очень тщательно размешать, вплоть до использования «дрели». Но для того, чтобы не добавлять воду, необходимо в начале покраски поднять влажность!

### 5) Не рекомендуется подшпаклевывать стены после нанесения первого слоя краски, мы рекомендуем перед началом покраски использовать «проявочный слой», если маляры захотят подшпаклевывать после нанесения первого слоя, то они столкнутся с неравномерным цветом, обусловленный неравномерной впитываемостью поверхности.

## **Инструкция по уходу за «тонкими» красками**

После нанесения такой краски на стены, обращаться с поверхностью необходимо бережно. На протяжении последующих 3-4 недель ее нельзя мыть.

По прошествии этого времени можно производить чистку поверхности, но соблюдая следующие правила:

- для мытья нужно использовать средства с щелочностью с РН до 9;
- нельзя применять чистящие средства, имеющие абразивные частицы;
- не нужно использовать органические виды растворителей;
- жесткие щетки и металлические губки тоже следует исключить.