KIILTO 2 PLUS

0575/05

Универсальный клей без растворителей для пола и стен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

"Киилто 2 Плюс" представляет собой акрило-дисперсионный клей без растворителей для приклеивания пластмассовых напольных покрытий и плиток, пробковых плиток с пластмассовой оборотной стороной, текстильных ковров с пенной оборотной стороной, а также пластмассовых облицовок для стен толщиной более чем 0,6 мм к впитывающим и невпитывающим поверхностям в сухих и влажных помещениях. Приме- ним также для приклеивания линолеума к впитывающим поверхностям, а также пластмассовых облицовок, способных сохранять размеры, к необработанным предварительно древесно-стружечным плитам. В данном случае следует соблюдать инструкции производителя плит по конструкции и хранению материала. Клей сертифицирован по пожароопасности согласно IMO FTPC (IMO resolution MSC.61 (67) Part 5 и Part 2 и он также имеет сертификат MED, т.н. знак штурвала.

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Облицуемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной и очищенной от пыли и жира. Грубые и неровные поверхности выравниваются растворами "Кестонит". Швы деревянных полов и полов из плиток выравниваются. При приклеивании облицовки к старому покрытию нужно проверить, что оно прочно прикреплено к стене или полу и удалить воск и другие загрязнения с облицуемой поверхности мытьем или шлифованием. При приклеивании облицовки к цветной поверхности, например, окрашенной, в облицовке могут появиться изменения цвета, независящие от клея.

СВОЙСТВА

* хорошая начальная адгезия, легко наносится
* особенно прочный клеевой шов
* применяется также для приклеивания покрытий из полиолефина
* можно нанести на напольные выравнивающие растворы на основе цемента, а также ДСП
* не содержит растворителей * почти нет запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Главное связующее вещество	акрилосополимер
Разбавитель	вода
Удельный вес	1,25
Безопасность	не содержит растворителей, неогнеопасный
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая температура работы	+ 18°C

РАСХОД

4 - 6 $м^2$/л

ЗУБЧАТОСТЬ ШПАТЕЛЯ

ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ

0 - 15 мин., в зависимости от впитывающей способности поверхности.

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

15 - 40 мин. Проверить, что клей промочит оборотную сторону облицовки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Облицуемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и чистой. Бетонные полы выравниваются растворами "Кестонит". При приклеивании к строительным плитам руководствоваться инструкциями производителя плит. Во время работы клей, облицовка и поверхность должны иметь одинаковую с нормальной комнатной температуру. При необходимости перемешать клей перед применением и нанести мелкозубчатым шпателем или валиком. Приклеивание производится т. н. методом мокрого приклеивания, при котором облицовка немедленно прижимается к облицуемой поверхности и тщательно притирается до схватывания. Если облицовка является жесткой или ее нужно из-за конструкции изгибать, дать клею высохнуть 10-25 мин. до прикрепления облицовки. Если облицуемая поверхность совсем невпитывающая, дать клею высохнуть 15 - 40 мин. до прикрепления облицовки, или прижимать и притирать облицовку к мокрому клею, поднять и дать высохнуть 10-20 мин. до прикрепления. Высохший клей можно активировать термической обработкой, напр. горячим воздухом. Свежие пятна клея удаляются водой, высохший клей можно удалить ксилолом или сильнощелочным моющим веществом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура комнаты, клея и облицовки		+18...20°C
Влажность поверхности	- дерево	8...12 %
	- бетон	макс. 85 % отн. влажности

При приклеивании материала температура должна быть нормальной для данного помещения, чтобы избежать изменений в материале, вызванных колебанием температуры. Существующие условия - температура воздуха в помещении, клея и облицовки, влажность и качество облицуемой поверхности, количество клея, сильно влияют на время схватывания и высыхания. Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными.

УПАКОВКА

10 и 15 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно отвозить на свалку. По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном помещении, не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации.