

Little Greene Tom's Oil Eggshell

(Масляная краска для внешних работ по дереву)

Качественная масляная полуматовая краска для работ по дереву; образует экстрапрочное покрытие, стойкое к воздействию UV-лучей и неблагоприятных погодных условий. Подходит для окрашивания облицовки, оконных рам, дверей, а также для столярных изделий. Согласно правилам BS 4310, не содержит свинец.

СВОЙСТВА

Степень блеска:	полуматовая краска (10-20%)*	Нанесение второго слоя:	минимум через 16 часов**
Укрывистость:	1 л – 14-16 м ² (зависит от свойств окрашиваемой поверхности)	Объем твердых частиц в краске:	50%
Рекомендованная толщина пленки:	1 слой высохшей краски – 25-30 мкр	Цвета и оттенки:	все оттенки из палитры <i>Little Greene</i>
Поверхность сухая на ощупь:	через 2-3 часа	Точка возгорания:	38°C
Срок годности:	минимум 12 месяцев		

*Окончательная степень блеска будет достигнута к седьмому дню после нанесения краски; срок может быть меньше, он зависит от толщины нанесенного слоя краски и условий окружающей среды.

** Поверхность можно перекрашивать сколько угодно раз, после соответствующей подготовки.

СТАНДАРТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Краска изготовлена в соответствии с: ISO 9001:2008, а также ISO 14001:2004.

Максимально разрешенное количество летучих органических соединений: 400 г/л (по стандартам 2004/42/ЕС на 2010 г.); данная краска содержит летучих органических соединений: 399 г/л.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Мягкие и твердые породы деревьев, а также ранее окрашенные поверхности: Очистите поверхность от грязи и пыли, затем обработайте наждачной бумагой. Древесина должна быть просушена, очищена от смолы. Удалите всю плохо держащуюся краску; хорошо держащаяся старая краска послужит дополнительным грунтом. Затем нанесите один или два слоя краски Tom's Oil Eggshell.

На ранее не окрашенную древесину рекомендуется нанести два слоя праймера Aluminium Wood Primer, затем нанесите два слоя краски Tom's Oil Eggshell.

Если необходимо провести реставрационные работы, займитесь этим до нанесения краски. Затем тщательно очистите поверхность от пыли, обработайте наждачной бумагой и нанесите 2 слоя праймера Aluminium Wood Primer на отремонтированные участки. После этого нанесите 1-2 слоя краски Tom's Oil Eggshell на всю поверхность.

Краску Tom's Oil Eggshell не следует наносить на полированную, лакированную древесину, или древесину, натертую воском. Предварительно отчистите весь лак и воск перед нанесением краски.

Краска не подходит для окрашивания опалубки.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ:

Температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности должна быть +10°C или выше, но не ниже +3°C. Во время высыхания краски обеспечьте доступ сухого воздуха в помещение для вентиляции. Перед началом работ убедитесь, что древесина тщательно просушена (содержание влаги в ней не более 15%). Не рекомендуется окрашивать влажную или гнилую древесину, поскольку в результате краска с большой долей вероятности может вздуться пузырями, растрескаться или начать отслаиваться хлопьями сразу после нанесения. Не следует

заниматься покрасочными работами, если велика вероятность осадков или заморозков во время нанесения и/или всего периода высыхания краски.

Краска Tom's Oil Eggshell готова к употреблению без дополнительного разведения. Тщательно перемешайте краску перед нанесением; если необходимо добавить растворитель, то разводите им краску только после того, как перемешаете её. При использовании и нанесении краски всегда строго следуйте правилам, указанным в документах BS 6150 и BS 5493.

Распыление краски:

Пневматический распылитель:		Безвоздушный распылитель:	
Разведение:	10-20% Уайт-спирита	Разведение:	0-10% Уайт-спирита
Размер сопла:	2.00 мм	Размер сопла:	0.33 мм
Давление:	60 psi	Давление:	1700 psi

НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ ИЛИ ВАЛИКОМ:

Разведите краску Уайт-спиритом на 0-5%, если необходимо. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать кисти с натуральной щетиной удобного Вам размера, или же валики с мелкой микрофиброй из коротковорсовой шерсти.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Сразу после окончания покрасочных работ максимально очистите инструмент от краски, затем промойте его в Уайт-спирите. Не храните кисти и валики в растворителе до следующего использования, т.к. это приводит к ухудшению качеств инструмента и в последствии негативно скажется на результате при нанесении краски.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Тару и неиспользованную краску следует передать специально уполномоченной мусороуборочной компании для дальнейшей утилизации в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

Пустая металлическая тара может пойти на переработку (предварительно удалите пластиковые ручки на банках).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КРАСКОЙ:

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, находящейся на банке с краской, перед началом покрасочных работ! Общие правила: при использовании распылителя не вдыхайте туман из краски, используйте защитную маску. Избегайте контакта краски с кожей, используйте защитные перчатки, при попадании на кожу тщательно промойте пораженные участки водой с мылом. При попадании в глаза тщательно промойте их большим количеством чистой воды, при необходимости обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию в окрашиваемом помещении на все время работы и при последующем высыхании краски.

Продукт легко воспламеняется! Не курите при проведении покрасочных работ, оберегайте тару с краской и невысохшую окрашенную поверхность от огня.

Вся информация в данной характеристике верна и разработана в качестве практического совета при работе с красками. Компания The Little Greene Paint Company оставляет за собой право изменять информацию в характеристиках без предварительного уведомления. Данная информация не является законом, т.е. компания оставляет простор для экспериментов своим клиентам, а также освобождается от юридической ответственности за применение клиентами красок в нестандартных или не указанных выше условиях или на не указанных выше поверхностях. Условия, при которых краски наносятся и в которых окрашенные поверхности затем используются, остаются вне компетенции компании, а потому компания не принимает претензии по поводу информации, указанной в характеристиках.