

**КРИТЕРИИ СОРТИРОВКИ МАССИВНОЙ ДОСКИ И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ СОБСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ПРИНЯТЫЕ ФИРМОЙ «PARKETOFF» В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ**

Наименование порока древесины, характеристика цвета на лицевой стороне	Вид сортировки Паркет тангенциального распила (категория А Гост 862.1-85 ) (плоскость разреза на расстоянии от сердцевины или по касательной к годичному слою ствола). Обладает живой, насыщенной текстурой, которая образуется при пересечении годовых слоев благодаря сбегу ствола.		
	Селект (А,АВ)	Натур (АВС)	Рустик (В,С,D,DD)
Здоровые светлые и темные сучки, сросшиеся по всему периметру	Допускаются не более 2-х на планке; светлые диаметром до 8 мм, темные - до 5 мм	Допускаются не более 3-х на планке; светлые диаметром до 15 мм, темные - до 10 мм	Не учитываются
То же. Частично сросшиеся	Не допускаются	Допускаются не более 3-х на планке; светлые диаметром до 10 мм, темные - до 5 мм	Не учитываются
Глазки	Допускаются светлые и темные до 5 мм	Допускаются светлые и темные до 15 мм	Не учитываются
Заболонь	Допускается незначительная, не более 1/5 соответствующей длины или ширины планки	Допускается не более 1/3 соответствующей длины или ширины планки	Не учитывается
Направление волокон древесины на лицевой поверхности	Не учитывается	Не учитывается	Не учитывается
Свилеватость, завиток	Не учитываются	Не учитываются	Не учитывается
Цветовая окраска	Допускаются незначительные изменение цвета и цветовые перепады, не вызванные пороками древесины	Допускаются значительные изменение цвета и цветовые перепады, не вызванные пороками древесины	Не учитывается

На лицевой стороне массивных планок всех видов сортировки **не допускаются:**

- сучки не сросшиеся;
- сучки с трещинами или частично выкрошившиеся;
- червоточины;
- сердцевина древесины;
- трещины;
- скол, вырыв, задир, выщербина и т.п.;
- ожог древесины;
- непрофрезеровка.

Влажность древесины массивных планок должна находиться в диапазоне  $10 \pm 2\%$ . Допуски на геометрические параметры массивных планок должны полностью соответствовать действующему ГОСТ 862.1-85 "Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия".