

КЕЛИД ЭКСПРЕСС / Express

КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

Клей для всех типов бумажных обоев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Клей идеально подходит для всех типов бумажных обоев:
- Обычных легких, деликатных, тяжелых и плотных обоев
 - Моющихся обоев
 - Симплексных и дуплексных обоев
 - Грубоволокнистых, под покраску



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая клеящая способность
- Экономичный расход
- Удобен в использовании: прекрасно скользит, идеальная стыковка обоев с рисунком
- Подходит для моющихся обоев
- Не образует комков
- Не оставляет пятен
- Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение 1 недели при хранении в закрытой емкости
- Содержит бактерицидные и противогрибковые добавки, предотвращающие первичное образование грибка.
- Безопасен для здоровья и окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основа и внешний вид: хлопья, на основе модифицированного крахмала
- Внешний вид раствора: прозрачный клей
- Время приготовления раствора: 3 минуты
- Окончательное схватывание: от 24 до 48 часов
- Расход на 1 пакет: до 6 рулонов для пакета 180 г и до 8 рулонов для пакета 250 г.
- Температура использования: от +5° до +25°С
- * *Время высыхания или окончательное схватывание зависит от температуры, влажности воздуха и впитываемости оснований.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА СТЕН И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими и без капиллярной влаги. Побелку или старые обои удалить при помощи средства для снятия обоев Dissoucol/Диссуколь. Поверхности, покрытые лаком или эмалью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые поверхности должны быть прогрунтованы разбавленным раствором клея. Налейте в чистое ведро необходимое количество воды в зависимости от типа обоев.

Использование	Литров воды на 1 упаковку		Рулонов		Площадь м2	
	180 г	250 г	180 г	250 г	180 г	250 г
Предварительная грунтовка	7	10	-		40-55	60-80
Обычные легкие обои	5	7	5-6	7-8	25-30	35-40
Тяжелые, симплексные и дуплексные обои, моющиеся, плотные, гофрированные, деликатные обои, грубоволокнистые, под покраску	4	6	4-5	6-7	20-25	30-35

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 3 минуты, затем энергично перемешайте - клей готов.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям, тщательно промажьте края. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю.

Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разогните его вниз вдоль вертикальной линии. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

СОВЕТЫ QUELYD

- Для более эффективной очистки стен промойте их разведенной в воде хлоркой, затем ополосните чистой водой.
- Удаляйте излишки клея влажной и чистой губкой.
- Инструменты промывать теплой водой.
- ВНИМАНИЕ! С момента начала работ и до полного высыхания клея форточки и двери должны быть закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу.
- Не глотать, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

РАСХОД

180 г - 4-6 рулонов, 250 г - 6-8 рулонов

ХРАНЕНИЕ

Без ограничения в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°C. Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от мороза).

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
000624	Пачка 180 г	36	3549210021858
000627	Пачка 250 г	30	3549210006275

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.